

FILO PER ARCO SOMMERSO
SAW WIRE

Denominazione
Product name **LA/S2Si**

Classificazioni
Classifications **AWS A.5.17: EM 12 K**
EN 756: S2Si

Approvazioni Approvals	
---------------------------	--

Caratteristiche principali - Main characteristics

Filo per la saldatura di acciai al carbonio con medio od elevato carico di rottura. Buoni valori di resilienza a bassa temperatura con flussi basici. Idoneo anche per saldature in Elettroslag.

Welding wire for carbon steel with medium or high tensile strength. Good impact properties at low temperature with basic fluxes. Also suitable for electroslag welding.

Analisi chimica tipica del deposito% - Typical weld chemical composition %

C	Mn	Si					
0,10	1,00	0,20					

