

FILO PER ARCO SOMMERSO
SAW WIRE

Denominazione
Product name **LA/S4**

Classificazioni
Classifications **AWS A.5.17: EH 14**
EN 756: S4

Approvazioni
Approvals

--

Caratteristiche principali - Main characteristics

Filo legato al manganese per la saldatura di acciai comuni e di acciai con tenore di carbonio fino allo 0.20%.

Manganese-alloy wire for welding common steels, and steels with a carbon content up to 0.20%.

Analisi chimica tipica del deposito% - Typical weld chemical composition %

C	Mn	Si					
0,12	1,90	0,10					

